

Технические характеристики на носитель для катализатора КБША757519.035

Наименование показателя	Норма
Размеры, мм диаметр высота диаметр отверстий	29,0 ± 1,0 28,0 ± 2,0 6,5 ± 1,0
Содержание Al ₂ O ₃ , %, не менее	99
Насыпная плотность, кг/дм ³	по факту
Механическая прочность – разрушающее усилие при раздавливании по образующей, Н, средняя, не менее	1000
Водопоглощение, %	не менее 20,0
Термостойкость – число теплосмен 1000 ⁰ С – воздух без разрушения 100% гранул, не менее	20*
Массовая доля влаги, %, не более	1,0
Массовая доля оксида кремния (SiO ₂), %	0,20 ± 0,05
Массовая доля мелочи и гранул с дефектом, %, не более	2,0
Массовая доля серы в пересчёте на SO ₃ , %, не более	0,03

* Показатель по пункту не является браковочным, но его определение обязательно.

Правила приемки согласно ТУ 2163-003-07620772-2006