Технические характеристики
на носитель катализатора серии АПК (КБША757519.093)

Насыпная плотность, кг/дм^3	1,0 – 1,3
Размеры, мм: диаметр высота	12,0-$^+$ 1,0 12,0-$^+$ 1,0
Прочность – разрушающее усилие по образующей, МПа средняя, не менее	3,5
Водопоглощение, % масс.	22,0 – 27,0
Массовая доля боя и деформированных гранул, % не более	3,0
Термостабильность при температуре 1300^0 С, не менее	20 теплосмен
Массовая доля SO_3 , %, не более	0,005
Механическая прочность на истирание, % пыли/мин.,не более	0,1
Удельная поверхность, м^2 г, не менее	15,0 – 20,0