

Технические характеристики на носитель для катализатора КБША757519.097

Наименование показателя	Норма
Размеры, мм диаметр высота	30 ± 2 50 ± 5
Содержание Al ₂ O ₃ , %, не менее	99
Насыпная плотность, кг/дм ³	1,10-1,3
Механическая прочность – разрушающее усилие при раздавливании по образующей, Н, средняя, не менее	5000
Водопоглощение, % не менее	18
Термостойкость – число теплосмен 1000 ⁰ С – воздух без разрушения 100% гранул, не менее	20*
Массовая доля оксида кремния (SiO ₂), %	0,20 ± 0,05
Массовая доля мелочи и гранул с дефектом, %, не более	3,0
Массовая доля серы в пересчёте на SO ₃ , %, не более	0,03

Правила приемки согласно ТУ 2163-003-07620772-2006